

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



HARD HAT® HEAT RESISTANT AEROSOL

Tepelně odolný sprej pro teploty až do 750°C.

- Pro trvalé teploty do 650°C
- Krátkodobě do 750°C
- Na holý kov nebo mírně zrezivělý povrch
- Ideální pro motory, grily, kouřovody, výfuky atd.
- Pro manipulaci po 3 hodinách (při 20°C)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

HARD HAT® HEAT RESISTANT AEROSOL

POPIS

Hard Hat® Aerosols 7715 and 7778 jsou tepelně odolné nátěry na bázi silikonem modifikované alkydové pryskyřice. Výrobky jsou bez obsahu pigmentů obsahujících olovo a chromany.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Hard Hat 7715 a 7778 by se měli používat na nové, holé ocelové, otryskané ocelové nebo lehce zkorodované ocelové povrchy nebo řádně připravené lakované podklady. Například na grily, křbová kamna, výfuky atd. Hard Hat 7715 a 7778 jsou určeny pro drobné údržbářské práce. Hard Hat 7715 a 7778 poskytují tepelnou odolnost až do 750°C suchého tepla (krátkodobá maximální odolnost) v chráněném venkovním nebo vnitřním prostředí.

TECHNICKÁ DATA

Úroveň lesku:	Saten
Korozní třída:	N / A
Tepelná odolnost:	Standard 600°C (suchého tepla) / krátkodobě 750°C (suchého tepla)

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotek:	1 hodina
Pro manipulaci:	3 hodiny
Pro přelakování:	Do 1 hodiny nebo po 48 hodinách
Plně vytvrzen:	24 hodin po dosažení minimální pracovní teploty 150°C. Povlak postupně zahřívajte na 150°C (max. o 50°C / hodinu).

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

100 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

25 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

12 m² ze spreje při 25 µm suchého filmu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘÍPRAVA PODKLADU

Odstraňte vhodnými prostředky nečistoty, mastnotu, olej, uvolněnou rez a všechny ostatní povrchové nečistoty. Nepoškozené nátěry mírně zdrsňte. Při aplikaci musí být povrch čistý a suchý.

PODMÍNKY APLIKACE

Pro dosažení optimálních výsledků musí být relativní vlhkost nižší než 85 % a teplota plechovky vyšší než 0 °C.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Sejměte krycí víčko. Po zaslechnutí chrastění míchací kuličky intenzivně protřepávejte po dobu nejméně jedné minuty. Během používání často protřepávejte. Sprej držte přibližně 30 cm od povrchu. Pohybem tam a zpět udržujte sprej rovnoběžně s povrchem. Dbejte na to, aby byl sprej při stisknutí tlačítka stříkání v pohybu, aby nedocházelo ke stékání barvy. Nanášejte několik tenkých vrstev v několikaminutových intervalech, abyste dosáhli dostatečné tloušťky nátěru. Po použití otočte sprej dnem vzhůru a stiskněte tlačítko stříkání na 2 až 3 sekundy, aby se vyčistil ventil.

POZNÁMKY

Hard Hat 7715 a 7778 jsou samozákladující produkty a neměly by se nanášet na základní nebo vrchní nátěry, které nejsou tepelně odolné.

BEZPEČNOSTNÍ DATA

VOC produktu:	650 g/l
Bezpečnostní pokyny:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATLENOST

3 roky od data výroby v neotevřených nádobách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách a mimo přímého slunečního záření, při teplotách mezi 5° C a 35°C.

Datum vydání: 04/01/2021

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu