

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



LEAKSEAL®

Pružný pryžový nátěr; utěsňuje netěsnosti a praskliny.

- Vodotěsný polohladký povrch
- Lze natírat latexovými nebo olejovými barvami
- Pro použití na kov, hliník, PVC, beton, zdivo, asfaltové střešní krytiny atd.
- Přetíratelné různými barvami

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

POPIS

Je určen k vyplňování a utěsňování netěsností a prasklin na kovu, hliníku, pozinkovaném kovu, PVC, betonu, zdivu, asfaltových/bitumenových střešních krytinách, vinylových obkladech, sklolaminátu a dalších materiálech.

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

Je určen k vyplňování a utěsňování netěsností a prasklin na kovových, hliníkových, pozinkovaných, PVC, betonových, zděných, asfaltových/bitumenových střešních krytinách, vinylových obkladech, sklolaminátu a dalších,

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotek:	20 - 30 minut
Pro manipulaci:	45 - 60 minut
Pro přelakování:	Po 15 až 30 minutách naneste druhou vrstvu LeakSeal. Vrchní nátěr vodou ředitelnými nebo olejovými barvami po 24 hodinách.
Plně vytvrzen:	24 hodin

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

65 µm

TEORETICKÁ SPOTŘEBA

0,74 m² na sprej při 65 µm suchého filmu

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktické pokrytí závisí na mnoha faktorech, jako je pórovitost a drsnost podkladu, velikost úniku a ztráty materiálu při aplikaci.

PŘÍPRAVA POVRCHU

Odstraňte z natírané plochy všechny nečistoty a zbytky. Omyjte plochu roztokem čistícího prostředku a vody, opláchněte ji čerstvou vodou a nechte povrch důkladně vyschnout. Drátěným kartáčem nebo smirkovým papírem odstraňte uvolněnou barvu nebo předchozí nátěry. Lehce přebrouste lesklé povrchy. Po dokončení ořete obrousěný povrch dočista. Před použitím otestujte kompatibilitu předchozího nátěru.

PODMÍNKY APLIKACE

Používejte venku nebo v dobře větraném prostoru, například v otevřené garáži. Aplikujte při teplotě mezi 10 - 32 °C a 85 % vlhkosti vzduchu, abyste zajistili správné schnutí. Nenášejte na povrchy, které jsou zahřáté na teplotu vyšší než 93 °C (200°F). Vyvarujte se stříkání za velmi větrných a prašných podmínek. Okolní plochu zakryjte, abyste se chránili před mlhou z postřiku.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AEROSOL

Poté, co začne míchací kulička chrastit, aerosol po dobu jedné minuty intenzivně protřepávejte. Pokud míchací kulička nechraští, NEDOTÝKEJTE se nádoby. Obráťte se na technickou podporu společnosti Rust-Oleum. Doporučuje se zkušební nástřik na lepenku, abyste získali pocit z rozprašování. Držte aerosol ve vzdálenosti 8-18" (20-45 cm) od povrchu a stříkejte krátkými rovnoměrnými tahy. Doporučuje se nanést lehkou první vrstvu. Pro zajištění správného pokrytí naneste druhou silnější vrstvu. Silnějšího filmu lze dosáhnout přiblížením trysky k povrchu. Při počátečním stříkání může docházet k tvorbě pěny nebo bublinek, které se však po zaschnutí nátěru rozptýlí. Pro dosažení nejlepších výsledků naneste 2 vrstvy. Mezi jednotlivými vrstvami nechte zaschnout 15-30 minut.

POZNÁMKY

- Pokud se ventil ucpe, otočte a stáhněte stříkací koncovku a opláchněte ji v rozpouštědle, například v minerálním lihu. Do otvoru ventilu plechovky nevkládejte žádné předměty.
- Po skončení práce ořete špičku.
- Mokrú barvu vyčistěte xylenem nebo minerálním lihem. Prázdnou nádobu řádně zlikvidujte.
- Nespalujte ani nevhazujte do domácího odpadkového koše.

SKLADOVATELNOST

2 roky od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, ne na přímém slunci při teplotách mezi 5° a 35 °C.

Datum vydání: 12/02/2021

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov
info@clubmarkbarvy.cz
www.clubmarkbarvy.cz
ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu