

RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



769/780® DAMP-PROOF RUST PRIMER

Jednosložkový základní nátěr pronikající rzi

- Vyžaduje minimální přípravu povrchu
- Proniká hluboko do rzi pro zajištění optimální ochrany
- Vytlačuje vlhkost a vzduch z povrchu
- Může být aplikován na mírně vlhké povrchy
- Unikátní osvědčená receptura založená na rybím oleji od roku 1921

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.CZ

769/780DAMP-PROOFRUSTPRIMER

POPIS

Jednosložkový základní nátěr na rez s možností aplikace i na mírně vlhký povrch. Osvědčené složení od roku 1921!

DOPORUČENÉ POUŽITÍ

769/780 je speciálně vyvinutý pro použití na rezavějící ocelové povrchy předupravené pomocí ručního nářadí. Může být aplikován na mírně vlhké povrchy a poskytuje ochranu v podmínkách lehkého průmyslu, pokud je přelakován druhým základním nátěrem 1060/1080 a / nebo Alkythane® 7500.

TECHNICKÁ DATA

Hustota:	1,33
Úroveň lesku:	Matt
Korozní třída:	C3 M
Obsah sušiny objemově:	50 %
Teplná odolnost:	120°C (suchého tepla)

ČAS SCHNUTÍ PŘI 20°C/RH 50%

Na dotyk:	4 hodiny
Pro manipulaci:	8 hodin
Pro přelakování:	po 24 hodinách
Plně vytvrzen:	8 dní

DOPORUČENÁ VRSTVA MOKRÉHO FILMU

70 µm

DOPORUČENÁ VRSTVA SUCHÉHO FILMU

35 µm

TEORETICKÁ VYDATNOST

14,5 m²/l

PRAKTICKÁ SPOTŘEBA

Praktická spotřeba závisí na mnoha faktorech, jako je poréznost a drsnost podkladu a ztráty materiálu během aplikace.

PŘEDÚPRAVA POVRCHU

Odstraňte masnotu, olej a všechny ostatní povrchové nečistoty zásaditým čističem nebo vysokotlakým (parním) čištěním v kombinaci s vhodnými čisticími prostředky. Odstraňte usazeniny vodního kamene, uvolňující se rez a uvolňující se původní nátěry seškrábáním a drátěným kartáčem na St 2 (ISO 8501-1: 1988), lehkým otryskáním nebo broušením. Původní nátěry, které jsou v dobrém stavu, přebroušte, aby se dosáhlo mírného zdrsnění povrchu. Povrch musí být během aplikace čistý a nejlépe suchý.

POKYNY K POUŽITÍ

Pro zajištění homogenity by měly být nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchány.

PODMÍNKY APLIKACE

Teplota vzduchu, podkladu a nátěrového materiálu musí být mezi 5 a 35°C a relativní vlhkost pod 85%. Teplota podkladu musí být minimálně 5°C nad rosným bodem.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: ŠTĚTEC

Naředte objemově až 10% ředidlem RUST-OLEUM Thinner 633. Používejte štětec s dlouhými štětínami, ideálně přírodními.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VÁLEČEK

Naředte objemově až 10% ředidlem RUST-OLEUM Thinner 633. Použijte polyamidové válečky se středně dlouhým vlasem o délce 8-12 mm. Nanášení válečkem může vyžadovat 2 vrstvy, aby se dosáhlo doporučené tloušťky suchého filmu.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: AIRLESS

V případě potřeby přidejte objemově až 5% ředidla RUST-OLEUM Thinner 641. Použijte pneumatické nebo elektrické bezvzduchové zařízení. Velikost trysky: 0,013-0,015 palce. Tlak materiálu: 130-200 bar.

APLIKACE & ŘEDĚNÍ: VZDUCHOVÉ STŘÍKÁNÍ

Objemově 10-20% ředidla RUST-OLEUM Thinner 641. Gravitační nebo tlaková nádobka. Velikost trysky: 1,2-1,8 mm. Tlak vzduchu: 2-4 bar.

ČIŠTĚNÍ NÁSTROJŮ A PŘÍPADNÉHO ZNEČIŠTĚNÍ

Použijte ředidlo RUST-OLEUM Thinner 160, S6005 nebo minerální rozpoštědla.

POZNÁMKY

Maximální tloušťka suchého filmu na jeden nátěr: 60 µm, rovná se 120 µm mokrého filmu.

BEZPEČNOSTNÍ ÚDAJE

VOC produktu:	375 g/l
VOC směsi:	456 g/l
VOC kategorie:	A/i
VOC limit:	500 g/l
Třída:	A+
Bod vzplanutí:	40°C
Bezpečnostní pokyny:	Prostudujte bezpečnostní list a bezpečnostní informace uvedené na obalu.

SKLADOVATELNOST

5 let od data výroby v neotevřených plechovkách, pokud jsou skladovány v suchých, dobře větraných prostorách, nikoli na přímém slunečním světle při teplotách mezi 5° a 35°C.

Datum vydání: 30/03/2018

CLUB MARK BARVY s.r.o.

Hvozdčanská 2053/3, 148 00 Praha 4 Chodov

info@clubmarkbarvy.cz

www.clubmarkbarvy.cz

ČSN EN ISO 9001:2016; ČSN EN ISO 14001:2016

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu